

Montážní lepidlo



rychle tvrdnoucí, univerzálně použitelné lepidlo na bázi pryže (SBR)

Rychlé a silné kontaktní lepidlo na bázi kaučuku pro lepení ve vnitřních i venkovních prostorách. Elastické 1-složkové montážní lepidlo lze použít na mnoho materiálů, jako dřevo a dřevotřískové desky, MDF a OSB desky, dekorativní desky, ocel, hliník, plast, PVC, sádra, sádrokarton, keramika, zdivo, obklady, kámen, a beton. Lepidlo je vhodné pro rychlé a trvalé lepení soklových lišt, panelů, podlahových prvků, obkladů stěn, okenních parapetů, prahů, dřevěných dveřních obkladů, ozdobných lišt a mnoha dalších komponentů.

Technické údaje

Báze	Syntetická pryž (SBR)
Odstín	světle béžový
Konzistence	Pasty
Hustota	1,1 g/cm ³
Viskozita	200.000 mPa·s
Doba zpracovatelnosti	1 min
Rychlost vytvrzení Jednotka	V prvních 24 h
podmínky tvrzení	23 °C a 50 % relativní vlhkost vzduchu
Přemostění spár do max.	5 mm
Teplota zpracování	+5 až +40 °C
trvanlivost	12 měs
Pevnost ve smyku (překrytí) tloušťka materiálu 1,5 mm DIN EN 1465	
MDF	2,7 N/mm ²
Teplotní odolnost	-40 až +100 °C

Předúprava povrchu

Povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty. Mnoho povrchových nečistot, jako je olej, mastnota, prach a nečistoty, lze odstranit pomocí WEICON Povrchový čistič. Pro silně znečištěné kovové povrchy doporučujeme Čistič S sprej; pro odstranění zbytků starých barev nebo lepidel je ideální WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel. Většinu materiálů lze spojovat vzájemně a mezi sebou. Pro určité materiály nebo speciální požadavky doporučujeme použití pojiva (primer). Mechanická předúprava povrchu např. broušením nebo pískováním může také výrazně zlepšit přilnavost.

Zpracování

Aplikační metody pistole na kartuše 310 ml, vzduchová pistole, doporučujeme verzi s pístnicí (WEICON Tlaková pistole na kartuše), automatické dávkovací systémy. Spojování komponent Aby bylo zaručeno optimální smáčení, musí být komponenty spojeny rychle, dříve než se na lepidle vytvoří první vrstva (doba tvorby povrchu).

Skladování

Montážní lepidlo WEICON má skladovatelnost 12 měsíců v neotevřeném stavu a skladování v normálním klimatu (+23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu).

Bezpečnost a ochrana zdraví

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství

- 70105.015 V-špička
- 70106.013 Dávkovací pistole
- 70106.014 Dávkovací pistole "Speciál"
- 70106.027 Tlaková pistole na kartuše
- dostupné velikosti**
- 70105.071 Montážní lepidlo, 310 ml, světle béžový

Převodní tabulka

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

na detail produktu

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.