

Zinko-hliníkový sprej



antikoroziční ochrana
barevný odstín podobný žárovému pozinkování

Zinko-hliníkový sprej chrání trvale kovové povrchy před korozí. Tvoří rychle schnoucí a pevně ulpívající ochrannou vrstvu a odolává mnoha chemikáliím.

Zinko-hliníkový sprej je zaschlý vůči prachu po cca 15 minutách a lze přelakovat bez předchozí úpravy po přibližně 12-ti hodinách.

Technické údaje

Barva	upraveno jako čerstvé žárové pozinkování
Aplikace	interiér a exteriér
Pojivo	akrylátová pryskyřice
Pigment	Zinkové a hliníkové pigmenty
Čistota pigmentu	ca. 99,5% Al / ca. 94,0% Zn
Podíl kovů v suché vrstvě	51 %
Specifická hmotnost	0,9 - 1,0 g/cm ³
Doporučený základní nátěr	Zinkový sprej
Zpracovací teplota	+5 až +35, optimálně +18 až +35 °C
Spotřeba při 1,5 křížovém nátěru	150 ml/m ²
Tloušťka vrstvy při 1,5 křížovém překrytí	20 -40 μm
Zaschlé vůči prachu po	15 min.
Vytvrzení po	12 h
Přetíratelný po	12 h
Otěruvzdorný ano/ne	odolný vůči otěru
Mřížková zkouška DIN 53151/ISO 2409	
	hodnota mřížkové zkoušky GT 0 až GT 1
Zkouška solnou mlhou DIN 50021/DIN 53167	>450 h
Zkouška ohybem DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlasových trhlin
Vrchní nátěr	není nutné
Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-50 až +300 °C
IMPA-Code	450810

Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.003 Zinko-hliníkový sprej 400 ml

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou záručními vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.