

## Hliníkový sprej A-100



vynikající korozní ochrana  
odolný vůči abrazi

WEICON Hliníkový sprej A-100 je otěruvzdorný, odolný proti mnoha ředěným kyselinám a louhům a proti klimatickým vlivům. Obsahuje hliníkové pigmenty s čistotou  $\geq 99.5\%$ .

WEICON Hliníkový sprej A-100 nabízí vysoce kvalitní protikorozní ochranu pro všechny kovové povrchy.

WEICON Hliníkový sprej A-100 lze použít v oblasti chlazení a ventilace, v otopných systémech, na potrubích a skříních strojů, na sklolaminátových dílech karoserií, při stavbě modelů, v reklamě, při výrobě hraček a v mnoha dalších oblastech.

### Technické údaje

Barva	hliníková metalíza, matný
Aplikace	interiér a exteriér
Pojivo	akrylátová pryskyřice
Pigment	hliníkové pigmenty
Čistota pigmentu	ca. 99,5% Al
Podíl kovů v suché vrstvě	43 %
Specifická hmotnost	0,9 - 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Doporučený základní nátěr	Zinkový sprej
Zpracovací teplota	+5 až +35, optimálně +18 až +35 °C
Spotřeba při 1,5 křížovém nátěru	120 ml/m <sup>2</sup>
Tloušťka vrstvy při 1,5 křížovém překrytí	25 -35 μm
Zaschlé vůči prachu po	10 min.
Vytvrzení po	4 -6 h
Přetíratelný po	4-6 h
Otěruvzdorný ano/ne	odolný vůči otěru
Mřížková zkouška DIN 53151/ISO 2409	
	hodnota mřížkové zkoušky GT 0 až GT 1
Zkouška ohybem DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlasových trhlin
Vrchní nátěr	není nutné

#### Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-50 až +800 °C
ISSA-Code	53.402.42
IMPA-Code	450814

### Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

### Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

### Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

### Dostupné velikosti:

70102.004 Hliníkový sprej A-100, 400 ml